

Regranulát
ABS SOLLASTYR

Potvrzujeme, že při zkouškách provedených na dané dodávce materiálu byly nalezeny následující hodnoty parametrů.

Technické parametry

Parametr	Hodnota	Jednotka
Hmotností index toku taveniny (220°C/10,0 kg)	20-30	g/10 min
Hustota	1,03	g/cm ³
E-Modul	2100	MPa
Pevnost v tahu	45	MPa
Napětí v tahu	40	MPa
Protažení při přetržení	8,9	%
Protažení na mezi kluzu	3,8	%
Charpy vrubová houževnatost	10,0	kJ/m ²

*naměřené hodnoty se týkají konkrétní šarže a jiné šarže mohou mít mírné odlišnosti v jednotlivých parametrech.

Použití: Vstřikování**Barva:** černá**Skladování:** Materiál by měl být skladován v suchu, bez vlivu přímého slunečního záření, do max teploty 50 °C**Balení:** BigBag nebo oktabín na paletě.**Bezpečnostní informace:** týká se primárního materiálu, u regranulátu před použitím produktu zákazníci a další uživatelé by měli mít své vlastní nezávislé stanovisko, že výrobek je vhodný pro zamýšlené použití.