

Regranulát
PC/ABS SOLLABLEND T65

Potvrzujeme, že při zkouškách provedených na dané dodávce materiálu byly nalezeny následující hodnoty parametrů.

Technické parametry

Parametr	Hodnota	Jednotka
Hmotností index toku taveniny (260°C/5,0 kg)	20-30	g/10 min
Hustota	1,13	g/cm ³
Teplota měknutí dle Vicat	125	°C
E-Modul	> 2100	MPa
Pevnost v tahu	> 40	MPa
Prodloužení při přetržení	>30	%
Povrchový odpor	1E16	Ohm
Izod vrubová houževnatost	> 250	J/m ²
Požární třída 3,2 mm	HB	Třída
Požární třída 1,6 mm	HB	Třída

*naměřené hodnoty se týkají konkrétní šarže a jiné šarže mohou mít mírné odlišnosti v jednotlivých parametrech.

Použití: Vstřikování

Barva: černá

Skladování: Materiál by měl být skladován v suchu, bez vlivu přímého slunečního záření, do max teploty 50 °C

Balení: BigBag nebo oktabín na paletě.

Bezpečnostní informace: týká se primárního materiálu, u regranulátu před použitím produktu zákazníci a další uživatelé by měli mít své vlastní nezávislé stanovisko, že výrobek je vhodný pro zamýšlené použití.

SOLLAU CZ s.r.o.

Hřivínův Újezd 212 | 763 07 Velký Ořechov

IČ: 03401065 | DIČ: CZ03401065

Tel.: +420 576 013 873 | www.sollau-cz.com

